

**Объект:**

- Предприятие по добычи золота и меди
- АО «Варваринское»
- Защита камеры распределительной камеры Гидроциклона 25-СУС-01;

**Вид проводимых работ:**

- Нанесение двухкомпонентной смолы Fourthane Black 5711 для локальной защиты распределительной камеры гидроциклона;
- Зачистка и подготовка металлоконструкции и металлических поверхностей для нанесения;
- Обезжиривание и очищение от дисперсных частиц;
- Нанесение компонента на рабочую поверхность;

**Основные данные**

Износ	Распределительного желоба
Вид футеровки	Резина



### Используемый материал

Материал исполнения	Fourthane Black 5711
Время полимеризации материала	30 минут
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	1 час



Специалисты TOO «Lucrum Asia» с 19.06.2024 приступили к нанесению компаунда Fourthane 5711;

№	Наименование работы	Затраченное время
1	Подготовка поверхности для нанесения	20 мин
2	Подготовка компаунда	10 мин
3	Нанесение компаунда Fourthane Black 5711	30 мин
4	Общее количество затраченного времени	<b>1 час</b>

**Фотографий участка до ремонта**



**Фотографий участка после ремонта**

